



SIFLEX

PINTURA COMERCIAL T2

RENDIMIENTO APROXIMADO

25 - 45 m²/Galón

El valor puede cambiar dependiendo del sustrato, el método de aplicación y la experiencia del aplicador.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura tipo 2 COMERCIAL SIFLEX® arquitectónica base agua para interior, elaborada a partir de copolímeros acrílicos, presenta alto cubrimiento, lavabilidad moderada y excelente adherencia, acabado mate.

2. USO

Recomendado para primeras manos en muros y cielo rasos en interior, sobre superficies nuevas o previamente pintadas como concreto, ladrillo, mortero, estuco, fibrocemento y placa yeso.

3. VENTAJAS

- Listo para usar. Bajo olor y salpique
- Gran facilidad de manejo y aplicación.
- Lavabilidad moderada.
- Alto cubrimiento.
- Acabado mate.
- Excelente adherencia sobre la superficie.
- Producto amigable con el medio ambiente.

4. PRESENTACIÓN

Pintura tipo 2 COMERCIAL SIFLEX® se presenta en 1/4 de galón, en galón, balde 2,5 galones y cuñete 5 galones, en color blanco. Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, estibado, separado del piso y de las paredes. El producto presenta 12 meses de vigencia a partir de su fabricación, conservado en zonas secas y en su empaque original.

5. PROPIEDADES

Consistencia	Líquido Viscoso
Ph de la mezcla	9 Aprox.
Densidad	5,6 - 5,7 kg/gl
Secado inicial	>2 horas
Secado al tacto	20 a 30 min.
Puesta en servicio	>30 días
Temp. en aplicación	5°C a 35°C
Color	Blanco
Poder Cubriente	>=97%

Nota: Valores promedios típicos para el producto pueden presentar variaciones. El desempeño del producto dependerá de los métodos de instalación y las condiciones de la obra.

SIFLEX

Nota: la información de esta ficha técnica, esta presente a cambios sin previo aviso.
Encuentre la versión actualizada en estucar.com.co

SERVICIO TÉCNICO CEL:320 7661291

estucar.dt@gmail.com

estucar.com.co

SIFLEX

PINTURA COMERCIAL T2

6. RENDIMIENTO APROXIMADO

Sobre estuco	(25-30) m2/gl
Sobre pintura color similar	(35-45) m2/gl
Sobre pintura otro color	(25-35) m2/gl

* los valores presentados en la tabla son referencia de rendimiento, no representan una medida exacta, ya que éste depende del sustrato y el modo de aplicación.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES .

- No aplique sobre soportes de nula o baja absorción y/o anclaje, sin antes aplicar un puente de adherencia.
- Aplique el producto con rodillo de felpa, brocha o pistola en varias manos hasta conseguir el acabado deseado.
- Para un optimo resultado en el trabajo que va a realizarse, diluya con agua y agite:
 - Aplicación con brocha:25% en volumen
 - Aplicación con rodillo:25% en volumen
 - Aplicación con pistola:25% en volumen
- La pintura alcanza su máximo desempeño a los 30 días de aplicada, no se recomienda lavarla antes. Se debe lavar con jabón de tocador, paño suave y agua; No use detergentes o cepillo
- El secado del producto depende del espesor de la capa, la humedad del ambiente, el sustrato y la temperatura de aplicación, en este caso si es inferior a 5°C el secado es mas lento.
- Proteja el producto después de su aplicación, de inundaciones y exceso de fluidos (como: agua, aceite, detergentes líquidos, ácidos, entre otros), hasta que el material aplicado cumpla el tiempo de su secado inicial. No protegerlo puede perjudicar la adherencia del material provocando desprendimientos.
- No aplique el producto en áreas o sustratos altamente alcalinos y/o ácidos.

--Asegurese de que la superficie se encuentre limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite, pintura, adhesivos o cualquier impureza que afecta el optimo funcionamiento del producto.

- No aplique el producto sobre juntas que presente movimiento(juntas inestables y/o de dilatación).
- No aplique el producto sobre superficies con filtraciones o humedades permanentes.
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador.
- No adultere el producto con otros materiales, esto puede afectar la calidad del mismo.
- Use recipiente, herramientas y agua limpia para que no afecte el producto.

8. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie y el ambiente de aplicación debe estar entre (5°C -35°C).

El área de aplicación debe encontrarse sólida y firme, libre de fisuras activas y partes sueltas; sin polvo, grasa, aceite, residuos de estuco, pintura, lechada de cemento, desmoldantes, selladores de hormigón, agentes de curado y otros materiales nocivos para la adherencia del producto.

Cure previamente las losas de concreto nuevo durante 28 días antes de la aplicación del producto.

SIFLEX

PINTURA COMERCIAL T2


9. APLICACIÓN DEL PRODUCTO



Agite el producto.



Limpie la superficie.



Aplique el producto con brocha o rodillo en un solo sentido.



Deje secar de 2 a 3 horas y repita la aplicación.,.



Aplique 3 manos y deje que el producto seque totalmente.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este producto no es toxico.
- Evite el contacto directo del producto en la piel y los ojos.
- No manipule en áreas cerradas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda emplear todas las protecciones necesarias para su manipulación, como tapa bocas, guantes, mangas protectoras, camisa y gafas.
- Los desechos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados.
- El empaque del producto es un residuo recicitable.

11. NOTA

La información suministrada en este documento corresponde a datos, experiencias y guías técnicas características de los productos ESTUCAR, y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. El usuario cuenta con la responsabilidad de determinar la idoneidad del producto para los fines deseados, y asumir todos los riesgos y consecuencias que lo relacionen con su uso, ESTUCAR no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes. Esta ficha técnica o cualquier recomendación escrita o asesoría prestada, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de ESTUCAR

12. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Estuco plástico **SIFLEX®**
- REVOQUE ESTUCO ESPAÑOL®** Exterior
- REVOQUE ESTUCO ESPAÑOL®** Interior

SIFLEX

Nota: la información de esta ficha técnica, esta presente a cambios sin previo aviso.
Encuentre la versión actualizada en estucar.com.co

SERVICIO TÉCNICO CEL:320 7661291

estucar.dt@gmail.com

estucar.com.co